

Технический паспорт Flügger Interior High Finish 5

Flügger



EU Ecolabel :
SE/044/002



Описание продукта

Матовая акриловая краска – грунт с высокой кроющей способностью. Создаёт равномерное покрытие а, при использовании, как подложки, гарантирует прекрасную адгезию для последующей обработки. Легко наносится. Подходит для влажной и сухой шлифовки абразивом. Как финишный слой, обеспечивает матовую поверхность, которая - по сравнению с красками той же самой степени блеска - является более крепкой и стойкой к истиранию. Используется внутри помещений как грунт-краска по ранее обработанной древесине и загрунтованному металлу. Особенно рекомендуется для отделки деревянных потолков и стеновых панелей. Маркирована европейским экологическим лейблом ЕСО. Без грунта не блокирует проникновения пятен от водных красителей, протечек воды или никотина, проявления сучков и смолы дерева. В качестве финишного покрытия можно использовать как водные краски, так и на основе растворителя.

Преимущества

Грунтовка и финишная краска одновременно
Хорошая адгезия к ранее окрашенным поверхностям
Красивое матовое покрытие

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Поверхность очистить с помощью Fluren 37 Basic Cleaner. Шелушащуюся и мелящуюся краску удалить. Глянцевые, гладкие поверхности отшлифовать абразивом. Новую и необработанную древесину загрунтовать Interior Wood Primer, а впитывающие минеральные основания Flügger Sealer. Для металлических изделий используйте соответствующий антикоррозионный грунт.

Нанесение

Наносится кистью, валиком, аппликатором или распылителем в 1-2 слоя.
Поверхность очищать с помощью Fluren 32 Universal Cleaner. При необходимости реставрации поврежденных используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.

Примечание

С обработанной поверхностью обращаться осторожно до полной полимеризации краски.
При окрашивании торцов, рифлёной, пиленой, сучковатой древесины, нужно учитывать, что не загрунтованное дерево со временем может проявиться сквозь краску, вследствие того, что оно сжимается при низкой влажности воздуха.

Технические характеристики

Тип:	Акриловая краска
Плотность:	1,4 кг/л
Блеск:	5, матовый
Сухой остаток:	по весу: 55% , по объёму: 39%
Расход:	приблизительно 8 м ² /л
Рабочая температура:	мин. рабочая температура во время окраски и высыхания/кристаллизации: +5 °C Максимальная влажность 80%
Время высыхания при температуре 20°C, относительной влажности 60%:	На отлип: примерно 1 ч Интервал перекрытия 1 база: примерно 4 ч Интервал перекрытия база 3,4: примерно 12 ч Полное отверждение: Несколько дней
Разбавитель:	Вода.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, в прохладном месте, не замораживать.

Код: INT H 5

Сентябрь 2016 года, заменяет Июль 2012 года

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте.