

## ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ECO PROTECT

**Тип:** лак для деревянных поверхностей

**Назначение:** Декорирование и защита поверхностей пола

**Типы поверхностей:** дерево, паркет

**Место применения:** Паркетный лак Eco protect обладает низким уровнем летучих органических веществ, поэтому его можно применять для окрашивания полов в детских комнатах, спальнях и гостиных.

**Свойства:** Сделано во Франции.

На водной основе

Без резкого запаха

Высокая устойчивость к ударам и царапинам

Отталкивает воду и грязь

Стойкий к мытью

**Состав:** Акриловая смола, аддитивы, пигменты, вода

**Расход:** 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины)

**Фасовка:** 0.75; 2.5; 5л

**Цвета:** бесцветный, дуб

**Степень блеска:** матовый, полуглянцевый, глянцевый

**Разбавление:** не требует разбавления



### Порядок применения

**Подготовка поверхности:** Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством. Универсальным антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. Ранее окрашенная древесина: удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decapant для очистки старых покрытий V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли

**Порядок работы:** Перед применением лак тщательно перемешать. Нанести на поверхность кистью или валиком в 2-3 слоя (в зависимости от предполагаемой дальнейшей загрузки участка) по направлению волокон или текстуры древесины. Первый слой рекомендуется разбавить на 10%. Лак следует наносить на поверхность последовательно, шаг за шагом, перемещаясь от источника дневного света. Начинать нужно с угла пола и постепенно продвигаться к выходу. Наносить слои необходимо крест на крест (справа-налево и снизу-вверх), последний мазок должен быть произведен в направлении волокон древесины. Перед нанесением каждого последующего слоя производить легкое шлифование мелкозернистой шлифовальной бумагой (120) с последующим удалением пыли. Не эксплуатировать готовое покрытие в течение 24 часов. Для придания необходимого оттенка, перед нанесением паркетного лака, нанести необходимый оттенок декоративной лазурью V33.

**Условия применения:** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при температуре от +12°C до +25°C.

**Количество слоев:** 2 слоя

**Время высыхания:** высыхание первого слоя 2 часа, время полного высыхания 24 часа

**Растворитель:** вода

**Очистка:** очистить водой и тщательно вытереть насухо

### Хранение и транспортировка

**Срок хранения:** 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде.

**Условия хранения и транспортировки:** хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия солнечных лучей и воды, при температуре от 0°C до +40°C.



**БЕСЦВЕТНЫЙ МАТОВЫЙ**



**БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ**



**БЕСЦВЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ**



**ДУБ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ**